



Ortolan Classic 711

Univerzalno sredstvo za odvajanje svih vrsta oplata

Svojstva proizvoda

- Izuzetnih performansi pri odvajanju oplata
- Biološki razgradiv
- Spreman za uporabu
- Ne sadrži otapala
- Lako se prska
- Izvanredna sposobnost razdvajanja
- Štiti i njeguje oplatu od čelika
- Sprječava koroziju kod zatvorenog filma razdvojnih sredstava
- Sprječava bubrenje, vitoperenje i presušivanje drvenih oplata (šalunga)

Područje primjene

- Univerzalna upotreba kod građevina od betona i armiranog betona
- Pogodan za oplatu, od drveta, metala, plastike
- Grijanje kalupa do 80°C

Upute za primjenu

Ortolan Classic 711 se ravnomjerno i štedljivo nanosi na suhe i čiste oplatu očišćene od ostataka betona. Nanosi se prskanjem ili širokom četkom, krpom ili spužvom. Poslije toga se odmah može betonirati.

Zbog biološke razgradivosti ovaj razdvojni film je izložen klimatskim utjecajima. Ukoliko oplata duže vremena stoji na otvorenom prostoru, treba ih eventualno ponovo premazati sa Ortolan Classic 711. Također i oplata koje brzo upijaju, kao i svježije oplatu eventualno treba premazati još jednom.

Na temperaturi ispod 0°C mijenjaju se viskoznost i svojstva materijala. Zamućenje materijala do koga dolazi usljed djelovanja mraza, nestaje pri ponovnom zagrijavanju. Optimalno dejstvo Ortolan Classic 711 postiže se pri temperaturi materijala iznad 0°C.

Molimo Vas da prilikom rada obavezno ispoštujete naše upute iz lista „Ortolan Trennmittel“, kao i listu sa sigurnosnim podacima!

**Tehnički podaci – Ortolan Classic 711**

Svojstvo	Jedinica	Vrijednost	Komentari
Gustoća	g/cm ³	cca. 0,85	-
Pokrivna moć	ml/m ²	10-15	Za neupijajuće kalupe
	ml/m ²	15-30	Za upijajuće kalupe
Točka zapaljivosti	°C	>140	-

Značajke proizvoda

Tvornička kontrola proizvodnje	prema DIN EN ISO 9001
Baza	Mineralna ulja sa aditivima
Boja	Tamno žuta
Oblik	Tekući
Skladištenje	Može biti uskladišten najmanje 12 mjeseci
Pakiranje	spremnici – 1.000 l bačve – 200 l nepovratni kanisteri – 30 l
Odlaganje	Zbog zaštite okoliša, molimo ispraznite pakiranje u potpunosti

Specifikacije proizvoda dane su na osnovu rezultata laboratorijskih testova i mogu se razlikovati kod praktične aplikacije. Zbog toga, potrebno je izvršiti testiranje na terenu, u realnim uvjetima.

Napomena: Podaci u ovom prospektu zasnivaju se na našim iskustvima prema najboljim saznanjima, ali nisu obvezujući. Moraju se prilagoditi dotičnom građevinskom objektu, svrsi primjene i naročito lokalnim uvjetima. Pod ovim uvjetom, mi garantiramo za točnost ovih podataka u okvirima naših uvjeta prodaje i isporuke. Preporuke naših saradnika kojima se odstupa od podataka u našim prospektima za nas su obvezujući samo ako su potvrđene u pisanom obliku. U svakom slučaju se moraju poštivati opće priznata tehnička pravila.

Izdanje 07/08. U ovom tiskanom materijalu su izvršene neke tehničke izmjene. Starija izdanja ne važe i više se ne smiju koristiti. Ukoliko se tiska neko novo, tehnički izmijenjeno izdanje, ovo izdanje postaje nevažeće.