



Ortolan Classic 731

Sredstvo za odvajanje glatkih oplata

Svojstva proizvoda

- Izuzetnih performansi pri odvajanju oplata
- Spreman za uporabu
- Lako se nanosi
- Štiti i čuva metalne kalupe
- Usporava koroziju ukoliko je nanesen sloj netaknut
- Može se nanositi u ekstremno tankom sloju

Područje primjene

- Pogodan za metalne i plastične kalupe (oplate)
- Proizvodnja visokokvalitetnih betona sa glatkim površinama
- Grijanje kalupa do 80°C

Upute za primjenu

Ortolan Classic 731 nanosi se ravnomjerno i u vrlo tankom sloju na suhu i čistu oplatu, prskanjem ili upotrebom široke četke. Višak se uklanja spužvom.

Ortolan Classic 731 ne sadrži emulgatore, pa zbog toga vlaga ne utječe na nanesen sloj i vrlo je otporan i na kišu. Međutim, zbog mehaničke abrazije, nanesen sloj ne treba izlagati vrlo jakoj kiši. Ukoliko je kalup duže vremena ostavljen izložen vremenu, nanesen sloj treba provjeriti i, ukoliko je potrebno, nanijeti novi sloj.

Na temperaturama ispod 0°C, viskoznost i konzistencija sredstva se mijenjaju. Manja transparentnost materijala na ovakvim temperaturama iščezava nakon što se materijal zagrije. Optimalna efikasnost Ortolan Classic 731 postiže se na temperaturama iznad 0°C.

Prije uporabe, molimo vas da pročitate opće tehničke upute o ovom proizvodu kao i sigurnosni list.

**Tehnički podaci – Ortolan Classic 731**

Svojstvo	Jedinica	Vrijednost	Komentari
Gustoća	g/cm ³	cca. 0,84	-
Pokrivna moć	ml/m ²	15 - 40	Za neupijajuće kalupe
Točka zapaljivosti	°C	cca. 40	-

Značajke proizvoda

Tvornička kontrola proizvodnje	prema DIN EN ISO 9001
Baza	Mineralna ulja sa aditivima, sadrži rastvore
Boja	Žućkasta
Oblik	Tekući
Skladištenje	Može biti uskladišten najmanje 12 mjeseci
Pakiranje	spremnici – 1.000 l bačve – 200 l nepovratni kanisteri – 30l
Odlaganje	Zbog zaštite okoliša, molimo isprazniti pakiranje u potpunosti

Specifikacije proizvoda dane su na osnovu rezultata laboratorijskih testova i mogu se razlikovati kod praktične aplikacije. Zbog toga, potrebno je izvršiti testiranje na terenu, u realnim uvjetima.

Napomena: Podaci u ovom prospektu zasnivaju se na našim iskustvima prema najboljim saznanjima, ali nisu obvezujući. Moraju se prilagoditi dotičnom građevinskom objektu, svrsi primjene i naročito lokalnim uvjetima. Pod ovim uvjetom, mi garantiramo za točnost ovih podataka u okvirima naših uvjeta prodaje i isporuke. Preporuke naših saradnika kojima se odstupa od podataka u našim prospektima za nas su obvezujuće samo ako su potvrđene u pisanom obliku. U svakom slučaju se moraju poštivati opće priznata tehnička pravila.

Izdanje 07/08. U ovom tiskanom materijalu su izvršene neke tehničke izmjene. Starija izdanja ne važe i više se ne smiju koristiti. Ukoliko se tiska neko novo, tehnički izmijenjeno izdanje, ovo izdanje postaje nevažeće.